

Applications : Remorques, Bâches de protection agricole, Couverture de bennes, Housses de protection

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 1 face			
Finition	Cleangard double face			
Poids	540		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	250	ml	

### Résistance du tissu

Résistance à la rupture	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	25	20	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	< 100		mm/min	DIN 75 200

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)